

MALTA INTONACO PRONTO

Caratteristiche tecniche:

Il prodotto è un intonaco di fondo tradizionale, premiscelato, per interni ed esterni, base calce idraulica, cemento e sabbie silicee selezionate ed essiccate ed additivi speciali atti a migliorarne la lavorabilità e l'aderenza.

Modalità di utilizzo:

Può essere applicato su qualsiasi tipo di sottofondo tradizionale. Sulle superfici dovranno essere eliminate tutte le tracce di polvere, sudiciume e di disarmanti.

La malta-intonaco si prepara con la sola aggiunta di acqua e si applica dal basso verso l'alto con l'ausilio di cazzuola e livellando l'intonaco con passaggi in senso orizzontale e verticale, mediante staggia. Lo spessore minimo non deve essere inferiore a cm. 1 e maggiore di cm. 2, al fine di evitare difetti, si deve applicare l'intonaco in strati successivi a distanza di almeno 24 ore senza staggiare l'ultimo strato. Dopo circa 4/6, ed in funzione delle condizioni ambientali, predisporre l'intonaco di finitura uniformando le superfici e regolarizzando gli angoli. L'intonaco si può finire al semicivile frattazzando lo stesso prodotto.

Importante:

Il prodotto si usa con acqua pulita senza aggiungere altri prodotti. Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature ambientali inferiori ai + 5 °C.

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, negli imballi originali integri.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, negli imballi originali integri.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 3238
NOME COMMERCIALE	MALTA INTONACO PRONTO
TIPO DI PRODOTTO	Malta per intonaco premiscelata

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Polvere
Colore	Grigio
Odore	Caratteristico
Punto di infiammabilità	Nd
Densità	1450 kg/cm3
Punto ebollizione	Nd
Ph	> 12
Idrosolubilità	Solubile

Cartoni 12 pz	1 kg
Cod. barre 80-20709-000370	
Cartoni 5 pz	5 kg
Cod. barre 80-20709-002060	